

U-Wert ecoglas® in Abhängigkeit von der Einbaustärke trocken

Einbaustärke in cm ecoglas® trocken; 0,084 W/mK, Verdichtungsfaktor 1,3:1		U-Wert in W/m²K	XPS-Dämmung vergleichbare Einbaustärke in cm; 0,040 W/mK
lose	verdichtet		
16	12	0,70	6
18	14	0,60	7
21	16	0,53	8
23	18	0,47	9
26	20	0,42	10
29	22	0,38	10
31	24	0,35	11
34	26	0,32	12
36	28	0,30	13
39	30	0,28	14
42	32	0,26	15
44	34	0,25	16
47	36	0,23	17
49	38	0,22	18
52	40	0,21	19
55	42	0,20	20
57	44	0,19	21
60	46	0,18	22
62	48	0,18	23
65	50	0,17	24
68	52	0,16	25
70	54	0,16	26
73	56	0,15	27
75	58	0,14	28
78	60	0,14	29

U-Wert ecoglas® in Abhängigkeit von der Einbaustärke bei mittlerer Feuchte

Einbaustärke in cm ecoglas® mittlere Feuchte; 0,110 W/mK, Verdichtungsfaktor 1,3:1		U-Wert in W/m²K	XPS-Dämmung vergleichbare Einbaustärke in cm; 0,040 W/mK
lose	verdichtet		
16	12	0,92	4,4
18	14	0,79	5,1
21	16	0,69	5,8
23	18	0,61	6,5
26	20	0,55	7,3
29	22	0,50	8,0
31	24	0,46	8,7
34	26	0,42	9,5
36	28	0,39	10,2
39	30	0,37	10,9
42	32	0,34	11,6
44	34	0,32	12,4
47	36	0,31	13,1
49	38	0,29	13,8
52	40	0,28	14,5
55	42	0,26	15,3
57	44	0,25	16,0
60	46	0,24	16,7
62	48	0,23	17,5
65	50	0,22	18,2
68	52	0,21	18,9
70	54	0,20	19,6
73	56	0,20	20,4
75	58	0,19	21,1
78	60	0,18	21,8